

Technical Service Data Sheet

強化型塗膜強力剥離剤(酸性タイプ)

エスバック H-300 ナチュラ


S-BACK H-300 NATURA

エスバック H-300 ナチュラは、人体や環境に有害といわれる塩素系溶剤を一切含まない強力タイプの剥離剤です。メラミン系、UV硬化樹脂などの従来品では剥離が困難であった樹脂に対しても剥離効果を望めます。自然環境において微生物分解がされやすい溶剤を使用しているため、人体や環境に配慮した剥離が行えます。

<特長>

- ① 超音波併用により、更に剥離速度を速めることができます。
- ② 人体や環境に有害といわれる塩素系溶剤を使用していません。
- ③ 淡黄色の水溶性液体で、少しのアミン臭があります。

<使用方法>



エスバック H-300 ナチュラ

濃度 : 原液使用
温度 : 常温~60°C
参考剥離時間 : 任意(超音波併用により短縮可)
推奨浴槽 : ステンレス鋼(#304系)、ホーロー、チタン

<注意事項>

- ・ **酸性**になるため、母材が金属の場合若干の腐食性があります。
- ・ 強い脱脂力がありますので、取扱中は保護具・保護手袋を着用して下さい。
- ・ 95°Cの引火点がありますので保管場所は**火気厳禁**で取り扱って下さい。
- ・ 浸漬後の水洗は充分に行ってください。
- ・ 水洗後、剥離が不十分で再剥離する際は、水分をなるべく取り除いて再浸漬してください。
- ・ 保管時には、容器を密栓して高温・直射日光下を避けて、子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・ 本カタログの用途及び使用方法以外の方法でご使用にならないで下さい。
- ・ 容器の転用はしないで下さい。
- ・ 眼に入った場合、直ちに多量の流水で15分以上洗い流して、速やかに医師の診療を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合、直ちに流水で洗い流し、場合によっては、医師の診療を受けて下さい。
- ・ 製品安全データシート(MSDS)をよくお読み下さい。

<荷姿>

エスバック H-300 ナチュラ

18kg

アトロン缶



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店: 滋賀 営業所: 鹿児島・東大阪