

# Technical Service Data Sheet

無窒素・無リン系 鉄鋼用 アルカリ性粉末脱脂剤

## エスクリーン W - 2080

S - CLEAN W - 2080

### <特長>

リン化合物及び窒素化合物を配合していません。  
PRTRに該当しません。  
ハードABSを配合していません。  
毒物劇物取締法及び消防法に該当しません。

### <成分>

無機ビルダー                      有機ビルダー  
ノニオン系界面活性剤          アニオン系界面活性剤

### <物性>

色～淡黄色のアルカリ性粉末  
pH(25℃):12.5～13.0(3w/v%水溶液)  
上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

### <使用条件>

使用濃度	3w/v%
洗浄温度	50～60
洗浄時間	5～10分
洗浄方法	浸漬洗浄・揺動洗浄・超音波洗浄

### <排水処理>

産業廃棄物として産業廃棄物業者に委託

### <取扱い上の注意>

- ・ アルカリ性であるため非鉄系金属・石英器具・ゴム・光学セル・精密器具の洗浄には使用しないで下さい。
- ・ 強い脱脂力がありますので取扱中は、保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
- ・ 洗浄後の水洗は充分にして下さい。
- ・ 保管時には、容器を密栓して高温・直射日光下を避けて保管してください。
- ・ 本カタログの用途以外の用途に使用しないで下さい。
- ・ 容器の転用はしないで下さい。

### <荷姿>

エスクリーン W - 2080                      20kg      クラフト紙包装



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10  
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784  
支店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪