



人と環境にやさしい塗布タイプ
ステンレス鋼用 溶接焼け除去剤

エスピュアSJジェル 低粘度タイプ

硝フッ酸
不使用

毒物劇物
非該当

柔らかく伸びが良い、ハケ塗りに適した『エスピュア SJ ジェル 低粘度タイプ』
硝フッ酸等の危険な薬品に替わる当製品は、作業・管理においてお客様へ安心・安全をご提供します。

硝フッ酸処理の
代替に安全管理

廃水処理の
負担を軽減

ハケで塗れるほど
柔らかく伸びが良い

電気・設備いらず
作業が容易

準備

- 必ず保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、前掛け等を着用してください。
- 塗布する部分の油分、ゴミを予め、洗剤や溶剤で除去します。
- 処理したくない箇所にはマスキングテープ、ガムテープ、ビニールシート等で覆ってください。



使用方法


- 適量のジェルをとり、焼けを取りたい箇所に塗布してください。
 - * 塗布する溶接部分が冷めていることを確認してください。
 - * 夏場の乾きやすい環境や放置時間を長くする場合はブルーシート等を掛けて乾燥を防止してください。
- 溶接焼けの状況により、5分～90分放置します。

● 軽い（薄い）溶接焼け	→	5分～10分
● 通常の溶接焼け	→	10分～30分
● 強い（厚い）溶接焼け	→	30分～90分



※仕上がりは梨地調に仕上がります。(光沢はありません)

- 塗布したジェルをウエスで取り除き、充分に水洗いを行います。
ジェルが残留していると乾燥後、変色や腐食を起こす可能性があります。
- 取り除いたジェルおよび水洗水は空容器に回収します。
- 回収したジェルおよび水洗水は、「廃棄方法」に従って廃棄処分を行ってください。
- 使用した保護具、備品は水洗、乾燥を行ってください。



Technical Service Data Sheet

仕様と性能

成 分	塩化水素 (5%)、有機酸、ゲル化剤
性 状	無機酸を主体とした淡黄色酸性ジェル
正味量	300g、1kg、4.5kg (4.5kgは受注生産となります)
セット内容	エスピュア SJ ジェル低粘度タイプ (本体)、ヘラ ※300g、1kg入り製品にはハケを付属しております
材 質	プラスチック (容器・キャップ・中栓・ラベル・袋) ダンボール (外箱) ハケ (毛:山羊毛 柄:ポリプロピレン)

荷 姿



300g

1kg

4.5kg

(受注生産品)

注意事項



腐食性あり



危 險



健 康 有害 性

- ステンレス専用の溶接焼け除去剤です。鉄、銅、アルミニウムなどの他の金属、一部のプラスチック、ゴム、木材、コンクリート、塗装面は変色や腐食の原因となりますので使用しないでください。
- ステンレス以外の部分に付いた場合はすぐに拭取り、洗い流してください。
- 飲んだり、吸い込んだりしないでください。
- ご使用時には、必ず保護具を着用してください。



メガネ着用



手袋着用



マスク着用

- 換気の良い場所でのみご使用ください。
- 内フタを開けるときは、少し隙間を開けてガスを抜いてから、徐々に開けてください。勢いよく開けると内容物が飛び出しがあります。
- 目的部分以外にかかるないように注意してください。
- 塩素系洗浄剤と混ぜないでください。酸性ジェルのため、塩素系の製品と混ぜると有害な塩素ガスが発生し危険です。
- 気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

保管方法

- ジェルが乾燥すると効力を失いますので使用後は必ずフタをし、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。
- 高温になるところには保管しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 保管状態により、粘度の低下や黄色く変色することがあります。
- 低温環境により、結晶が発生することがありますが、常温になると結晶は溶解し、品質に問題はありません。
- 使用した保護具や備品は水洗い、乾燥を行ってください。

廃棄方法

- 内容物は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理者に委託してください。
- 容器は内容物を完全に除去した後、各自治体の収集区分に従って廃棄してください。

応急処置方法

- 眼に入った場合、直ちに清浄な流水で15分以上洗眼してください。
- 皮膚についた場合、直ちに大量の水で洗い流してください。
- ガスを吸入した場合、直ちに作業を中止し、空気の清浄な場所へ移動し、服を緩めて呼吸ができるようにしてください。
- 飲み込んだ場合、口をすすぎ、牛乳または多量の水を飲ませてください。無理には吐かせないでください。
- いずれも、直ちに医師の処置を受けてください。

直接日光を避け
冷暗所に保管高温箇所に
保管しない金属さじは使用しない
※ジェルの品質劣化や、
金属さじが腐食する
恐れがあります。使用後は必ず
中栓をしてフタを
しっかり閉める

* パッケージ・デザイン・付属品の仕様は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

* 試験結果は、弊社試験室における試験に基づくもので、保証値ではありません。

注 意

**混ぜるな
危 険** **塩素系**の製品と
一緒に使うとガス
が出て**危険**です。
**酸 性
タ イ プ**

京都市山科区勧修寺西北出町 68 番地
TEL 075-581-9141 FAX 075-593-9784

<https://www.sasaki-c.co.jp>

skc500@sasaki-c.co.jp

お問い合わせ受付時間 8:30 ~ 17:30(土日祝日は除く)

2021年10月発行



佐々木化学薬品株式会社
SASAKI CHEMICAL CO., LTD

京都本社 東大阪営業所